


Datum / date 13.06.2016	Werkstoffdatenblatt material test report	
Revision / revision 2		
Seite / page 1 von / of 1		Techniparts B.V. - O-ring-stocks.eu Rondweg 26 8091XB Wezep Netherlands

Werkstoffnummer material number	117719001	Werkstofftyp material type	FKM 75
Farbe colour	braun brown		

Eigenschaft property	Einheit unit	Prüfmethode test method	Prüfparameter test parameter	Wert value
Härte hardness	Shore A	ASTM D 2240		77 +3/-2
Reißfestigkeit tensile strength	MPa	ASTM D 412		11,3
Reißdehnung ultimate elongation	%	ASTM D 412		181
Dichte specific gravity	g/cm ³	ASTM D 297		2,17 ±0,03
Druckverformungsrest compression set	%	ASTM D 395 B	22h / 200°C	11
Tieftemp.beständigkeit low temp. resistance	°C	ASTM D 1329	TR10	-17

Eigenschaftsänderungen nach Alterung
changes of properties after ageing

Medium medium	Prüfmethode test method	Zeit time h	Temperatur temperature °C	Härte hardness Punkte points	Reiß- festigkeit tensile strength %	Reiß- dehnung ultimate elongation %	Volumen volume %
Luft air	ASTM D 573	70	250	+2	-2	-7	
Kraftstoff C ASTM fuel C	ASTM D 471	70	23	-3	-5	-12	+4
ASTM service liquid 101	ASTM D 471	70	200	-6	-10	-4	+12

Die oben angegebenen Daten sind nach bestem Wissen und mit modernen Laborstandards an genormten Prüfkörpern ermittelt worden. Insbesondere beim Vergleich dieser Daten mit Werten, die an Fertigteilen ermittelt werden, kann es zu Abweichungen kommen.	The above indicated data were determined to the best knowledge according to modern laboratory standards on standardised test specimen. If these data are compared with data which were determined on finished parts it may come to variations.
--	--