


Datum / date 10.11.2014	Werkstoffdatenblatt material test report	
Revision / revision 1		
Seite / page 1 von / of 1		Techniparts B.V. - O-ringstocks.eu Rondweg 26 8091XB Wezep Netherlands

Werkstoffnummer material number	117719003	Werkstofftyp material type	FKM 80
Farbe colour	grün green		

Eigenschaft property	Einheit unit	Prüfmethode test method	Prüfparameter test parameter	Wert value
Härte hardness	Shore A	ASTM D 2240		77 +3/-2
Reißfestigkeit tensile strength	MPa	ASTM D 412		11
Reißdehnung ultimate elongation	%	ASTM D 412		150
Dichte specific gravity	g/cm ³	ASTM D 297		2,10 ±0,05
Druckverformungsrest compression set	%	ASTM D 395 B	22h / 200°C	14

--

Eigenschaftsänderungen nach Alterung changes of properties after ageing							
Medium medium	Prüfmethode test method	Zeit time	Tempe- ratur tempe- rature	Härte hardness	Reiß- festigkeit tensile strength	Reiß- dehnung ultimate elongation	Volumen volume
		h	°C	Punkte points	%	%	%
Luft air	ASTM D 573	70	250	+2	-15	-10	
Kraftstoff C ASTM fuel C	ASTM D 471	70	23	-3	-20	-10	+4
ASTM 101 service liquid	ASTM D 471	70	200	-5	-25	-9	+13

Werkstoffzulassungen material approvals
--

Die oben angegebenen Daten sind nach bestem Wissen und mit modernen Laborstandards an genormten Prüfkörpern ermittelt worden. Insbesondere beim Vergleich dieser Daten mit Werten, die an Fertigteilen ermittelt werden, kann es zu Abweichungen kommen.	The above indicated data were determined to the best knowledge according to modern laboratory standards on standardised test specimen. If these data are compared with data which were determined on finished parts it may come to variations.
--	--